

エスロンWVLP・DVLP

SEKISUI 積水化学工業株式会社

<http://www.eslontimes.com>

(積算価格：円)

2015年8月現在

◎エスロンWVLP

水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管

エスロンWVLPの規格
(使用液温度範囲 -5℃ ~ +40℃)

- JWWA K 116 (日本水道協会) 規格品
国土交通省 [公共建築工事標準仕様書] 適合

記号はSGP-VDで表記されます。

種類	記号	管の色	備考
水道用内外面 硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VD	青	JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管) の黒管を原管とし、外面に硬質塩化ビニル樹脂を被覆したものです。



■管の寸法及び価格

単位：円/本

呼び径		外径 φ D	近似内径 φ d	外面塩化被覆 厚さ (最小) t1	鋼管 肉厚 t2	内面塩化管 肉厚 t3	長さ		参考質量 (kg/本)	価格 (円/本)
A (mm)	B (in)						L	ℓ		
15	(1/2)	21.7	13.1	1.5	2.8	1.5 ± 0.2	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	0 ~ 15	6.48	6,720
20	(3/4)	27.2	18.6	1.5	2.8	1.5 ± 0.2	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	0 ~ 15	8.28	7,980
25	(1)	34.0	24.6	1.2	3.2	1.5 ± 0.2	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	0 ~ 20	11.68	10,080
32	(1 1/4)	42.7	32.7	1.2	3.5	1.5 ± 0.2	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	0 ~ 20	15.88	12,970
40	(1 1/2)	48.6	38.6	1.2	3.5	1.5 ± 0.2	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	0 ~ 20	18.20	14,630
50	(2)	60.5	49.9	1.2	3.8	1.5 ± 0.2	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	0 ~ 25	24.40	19,280
65	(2 1/2)	76.3	64.9	1.2	4.2	1.5 ± 0.2	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	0 ~ 30	33.88	27,850
80	(3)	89.1	76.7	1.2	4.2	2.0 ± 0.2	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	0 ~ 35	40.56	32,580
100	(4)	114.3	101.3	1.5	4.5	2.0 ± 0.2	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	0 ~ 40	56.48	46,940
125	(5)	139.8	126.8	1.5	4.5	2.0 ± 0.2	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	0 ~ 45	69.84	60,290
150	(6)	165.2	150.2	1.5	5.0	2.0 ± 0.2	4000 ⁺⁴⁰ ₋₀	0 ~ 45	93.36	81,910

◎エスロンDVLP

建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

エスロンDVLPの規格
(使用液温度範囲 常温 ~ +60℃)

- WSP (日本水道鋼管協会) 042規格品

種類	記号	管の色	備考
建築排水用 硬質塩化ビニル ライニング鋼管	DVLP	こげ 茶色	JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管) の外径寸法をもつ薄肉鋼管の内面に、押し成型した硬質塩化ビニル管をライニングしたものです。



■管の寸法及び価格

単位：円/本

呼び径 (A)	ライニング管		ピニル管 肉厚 t2	長さ L	ライニング管 近似内径 d	参考管		価格 (円/本)
	外径 D	厚さ t3				鋼管肉厚 t1	重量 (kg/m)	
40	48.6	4.4	1.5	5,500	39.8	2.0	2.64	14,070
50	60.5	4.4	1.5	5,500	51.7	2.0	3.33	19,170
65	76.3	4.7	1.8	5,500	66.9	2.3	4.76	26,980
80	89.1	5.2	2.0	5,500	78.7	2.3	5.77	27,550
100	114.3	5.7	2.0	5,500	102.9	2.8	8.80	37,450
125	139.8	5.8	2.0	5,500	128.2	2.8	10.83	46,080
150	165.2	6.8	2.5	5,500	151.6	3.2	14.75	62,920
200	216.3	7.4	2.5	5,500		3.8	22.60	98,000